

Состав антикоррозийный для скрытых полостей «РУСМА МЗ-МЛ»

ТУ 20.59.41-383-46977243-2025

Состав антикоррозийный для скрытых полостей «РУСМА МЗ-МЛ» применяется для защиты от коррозии при возникновении конденсата и попадания атмосферных осадков скрытых полостей промышленного оборудования, запасных частей, элементов автомобилей (лонжероны, пороги, усилители рамы, подрамники, стойки, двери, крышки капота и багажника). Обеспечивает вытеснение влаги и защиту скрытых полостей от коррозии при возникновении конденсата и попадания атмосферных осадков.

Состав антикоррозийный для скрытых полостей «РУСМА МЗ-МЛ» представляет собой смесь на основе масляно-восковых компонентов с добавлением функциональных присадок и ингибиторов коррозии. Не оказывает вредного воздействия на ЛКМ и оцинкованные поверхности.

В зависимости от условий эксплуатации составы выпускаются следующих марок:

- состав «**РУСМА МЗ-МЛ 100**» предназначен для защиты от коррозии в условиях умеренного климата;
- состав «**РУСМА МЗ-МЛ 500**» предназначен для защиты от коррозии в условиях влажного климата и агрессивных сред.

Рекомендации по нанесению

Состав антикоррозийный для скрытых полостей «РУСМА МЗ-МЛ» можно наносить на проржавевшие участки, но для достижения наилучшего результата рыхлая коррозия должна быть удалена механически. Продукт наносят путём распыления с использованием пистолета под евробаллон для антикоррозийных составов. Средство наносят в скрытые полости кузова через специальные отверстия под давлением. Перед использованием необходимо тщательно перемешать. Рекомендованные температуры нанесения состава +10°C +30 °C. Для удаления состава или очищения поверхности рекомендовано использовать очистители "**РУСМА L**", "**РУСМА BIO**".

Физико-химические показатели

№ п/п	Наименование показателей	Значение показателя	
		«РУСМА МЗ-МЛ 100»	«РУСМА МЗ-МЛ 500»
1.	Внешний вид	Однородная жидкость от жёлтого до коричневого цвета	
2.	Внешний вид плёнки продукта	Однородная масляно-жировая	Однородная масляно-восковая
3.	Плотность при 20 °C, г/см ³ , не менее	0,85	-
4.	Вязкость условная при 20°C, сек, в пределах	40-80	-
5.	Защита от коррозии: – камера соляного тумана, час, не менее	100	500

Форма выпуска (фасовка):

- аэрозольный баллон – 1000 мл,
- евробаллон – 1 кг,
- пластиковые канистры – 5 кг/ 20 кг,
- металлическая бочка – 180 кг.

Гарантийный срок хранения в таре изготовителя – 3 года с даты изготовления.